

TEST REPORT



의뢰자 : 동화바이텍스(주)음성공장
주소 : 충청북도 음성군 삼성면 대성로 380 번길 188
품명 : 필터
의뢰자제시시료명 : DCF-500

접수번호 : J271-18-00569
발급일자 : 2018-06-05
용도 : 품질관리용
쪽번호 : 1/2

2018-05-30 일자로 의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시험 결과 ■

01. 탈취율 (가스검지관법) : %

	#1
암모니아	85.4
포름알데히드	96.7
아세트알데히드	95.8
톨루엔(Toluene)	> 97.5
벤젠(Benzene)	> 97.5

- 주) · 시험편 : 10 cm × 10 cm
· 가스백 : 5 L
· 가스백내 가스량 : 3 L
· 측정시간 : 2 시간 경과 후
· 초기농도 : 암모니아(100 ppm), 벤젠(20 ppm), 포름알데히드(15 ppm), 톨루엔(20 ppm), 아세트알데히드(14 ppm)
· 탈취율(%) = $((C_b - C_s)/C_b) \times 100$
- C_b : BLANK, 2 시간 경과 후 시험가스백안에 남아 있는 시험가스의 농도
- C_s : 시료, 2 시간 경과 후 시험가스백안에 남아 있는 시험가스의 농도

** 시험 결과 기록 완료 **

FITI 시험연구원장



※ 문서 확인 번호 : XYBK-LZ2S-E8T6 ※

(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE

이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

접수번호 : J271-18-00569

쪽 번호 : 2/2

- 시료사진 -

